


DATABLAD POLYMAX 2M24AG

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	80 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	85 SHORE A
	Farve	ÆBLEGRØN	ANTISTATISKE EGENSKABER JA		
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-15 ° C
	Farve	ÆBLEGRØN		Max.	80 ° C
LØBELAG	Materiale	PVC	TROMLEDIAMETER  <u>1: Normal Flex:</u> Min. Ø 50 [mm] <u>2: Back flex</u> Min. Ø 80 [mm]		
	Overflade	NEGATIV PYRAMIDE			
	Farve	ÆBLEGRØN			
OVERDUG	Kæde	POLYESTER	ARBEJDSBELASTNING 24 [N/mm]		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 12 +/- 0,5 [N/mm]		
MELLEMDUG	Kæde		VÆGT 3,30 [Kg/m2]		
	Skud		FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0,57 +/- 0,1		
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	GODKENDT IHT. USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL			
DÆKLAGSTYKKELSE		0,70 [mm]			
LØBELAGSTYKKELSE		0,80 [mm]			
TOTAL TYKKELSE		3,10 [mm]			

YDERLIGERE INFORMATION		
SÆRLIGE EGENSKABER	GRUNDBÅND FOR POLYFLEX (STIGENDE TRANSPORT)	
APPLIKATIONER	FRUGT OG GRØNTSAGER DISTRIBUTION (POST, AVISER, LUFTHAVNE, TERMINALER) SORTERING OG PLUKNING TE OG TOBAKSINDUSTRI PAPIRINDUSTRI ALLROUND TRANSPORT (MEDIUM TUNG) ELEKTRONIKINDUSTRI	
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING	
		