


DATABLAD POLYMAX 2M24W FDA

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	90 SHORE A
	Farve	HVID	ANTISTATISKE EGENSKABER NEJ		
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Farve	HVID		Max.	90 ° C
LØBELAG	Materiale	PVC HÅRD	TROMLEDIAMETER 		
	Overflade	NEGATIV PYRAMIDE			
	Farve	HVID	1: Normal Flex: Min. Ø 50 [mm]		
OVERDUG	Kæde	POLYESTER	2: Back flex Min. Ø 75 [mm]		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	ARBEJDSBELASTNING 24 [N/mm]		
MELLEMDUG	Kæde		TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 10,5 +/- 0,5 [N/mm]		
	Skud		VÆGT 3,60 [Kg/m2]		
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0,25 +/- 0,50		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	GODKENDT IHT. USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt		
DÆKLAGSTYKKELSE		0,70 [mm]			
LØBELAGSTYKKELSE		0,50 [mm]			
TOTAL TYKKELSE		3,20 [mm]			

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	GRUNDBÅND FOR POLYFLEX
APPLIKATIONER	STORT SET ALLE TYPER AF ALMINDELIGE FØDEVARER FISK OG FJERKRÆ KØDBEARBEJDNING BAGERIER FRUGT OG GRØNTSAGER
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING